



รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง

ACTIVATED CARBON

เครื่องหมาย / ตรา

“MAXXEL” Model: 800

หมายเลขปฏิบัติการ

L62/04275.1

ผลการทดสอบ

1. ความชื้น	ร้อยละ	1.6
2. เถ้า	ร้อยละ	15.4
3. ค่าไอโอดีน	มิลลิกรัมต่อกรัม	767
4. ความหนาแน่นปรากฏ	กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	0.47
5. ความแข็ง (Ball-pan hardness number)		90.0
6. ความปั่นกรด-ต่าง สารละลายร้อยละ 10		7.45
โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่ 50 °ซ		

ชื่อผู้ใช้บริการ บริษัท ออฟชั่น เทรตติ้ง จำกัด

ที่อยู่ผู้ใช้บริการ 157 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 25 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ลักษณะตัวอย่าง ของแข็งสีดำ

วันที่ทดสอบ 13 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562

วิธีทดสอบ ASTM D 2867-17, ASTM 2866-11, ASTM D 4607-14, ASTM D 2854-09 (2014), ASTM D 3802-16 และ ASTM D3838-05 (2017) ตามลำดับ

ผู้รับรอง



(นางสาวกานดา โกมลวิพัฒน์ชัย)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน



(นางสาวเกศมณี คำแหงพล)
นักวิทยาศาสตร์