



รายงานการทดสอบ

วัตถุตัวอย่าง
Anthracite

เครื่องหมาย / ครา
Maxcite

หมายเลขปฏิบัติการ
L59/01232.1

ผลการทดสอบ

1. ขนาดอนุภาค (Size range)	มิลลิเมตร	0.85 - 3.36
2. ขนาดสัมฤทธิ์	มิลลิเมตร	1.20
3. สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ		1.42
4. ความแข็ง (Hardness number)	ร้อยละ	99.3
5. สารระเหย	ร้อยละ	6.96
6. คาร์บอนคงตัว	ร้อยละ	80.2

ชื่อผู้ให้บริการ บริษัท อีพชั่น เทคดิง จำกัด
ที่อยู่ผู้ให้บริการ 157 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 25 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ลักษณะตัวอย่าง เม็ดสีดำ
วันที่ทดสอบ 16 - 25 มีนาคม 2559
วิธีทดสอบ 1. รายการที่ 1 - 4 ทดสอบตาม ASTM : Activated carbon, 2015, volume 15.01
2. รายการที่ 5 - 6 ทดสอบตาม ASTM : Coal and Coke, 2010, volume 05.06
หมายเหตุ ผลการทดสอบรายการที่ 5 - 6 คำนวณตามสภาพตัวอย่างผ่านการอบแห้ง

ผู้รับรอง


(นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน


(นายอรุณ คงแก้ว)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ