



รายงานการทดสอบ

วัตถุตัวอย่าง

ACTIVATED CARBON

เครื่องหมาย / ตรา

“MAXXEL” Model: 900

หมายเลขปฏิบัติการ

L65/10235.1

ผลการทดสอบ

ค่าไอโอดีน, มิลลิกรัมต่อกรัม	914
ความหนาแน่นปรากฏ, กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	0.37
ความเป็นกรด-เบส ที่ 50 ± 5 °ซ	9.13
ความชื้น, ร้อยละ	4.47
เถ้า, ร้อยละ	12.2
ความแข็ง (Ball pan hardness number), ร้อยละ	84.2

ชื่อผู้ให้บริการ บริษัท อีพติมัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ผู้ให้บริการ 1004/142-143 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


ลักษณะตัวอย่าง



วันที่ทดสอบ 7 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม 2566

วิธีทดสอบ ทดสอบตาม ASTM : Activated carbon, 2021, Volume 15.01

ผู้รับรอง


(นางสาวสายจิต ดาวสุโข)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน


(นายเมธี ครองพงษ์)

นักวิทยาศาสตร์

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง
ห้ามคัดถ่ายไปรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย